

ARGILUS kleistucwerk wordt op 300 m van de kleigroeven geproduceerd. De klei wordt zorgvuldig met onze eigen middelen onttrokken. Het volledige productieproces wordt door de maatschappij ARGILUS beheerd.

GEBRUIK

ARGILUS kleiSTUCWERK is een gebruiksklaar product, bestemd voor een milieuvriendelijke decoratie. Dit product kan alleen binnen, op de hiervoor geschikte ondergronden gebruikt worden (zie ondergronden).

VOORDELEN

Het belangrijkste voordeel van ARGILUS kleiSTUCWERK is zijn natuurlijke samenstelling. Is soepeler en romiger aan te brengen dan gewoon stucwerk, voor een voller aspect dat zacht aanvoelt.

SAMENSTELLING

Gedroogd, gemalen en gezeefd klei (Kleigroeven GILLAIZEAU / ARGILUS - Chaillé sous les Ormeaux 85), vulstoffen kalksteen, kalk, natuurlijke pigmenten.

VERPAKKING

PAPIEREN ZAK van 5 Kg

VERBRUIK

1 ZAK VAN 5KG = circa 12 m² (voor 2 lagen van 1 mm)

ONDERGROND

Het ARGILUS STUCWERK is alleen geschikt voor in een woning, op de volgende oppervlakten: plak, gipsplaten, Fermacell, geverfde ondergronden, kalkbeton coating, klei coating. Bij zeer gladde ondergronden als gips, gipsplaten, Fermacell moet eerst met een roller een laag speciale ARGILUS STUCWERK grondlaag aangebracht worden, voor een betere hechting van het stucwerk. Voor een andere ondergrond wordt u verzocht contact op te nemen met de fabrikant.

BEREIDING

ARGILUS kleiSTUCWERK moet met een menger bereid worden. De aangeraden hoeveelheid toe te voegen water moet nauwkeurig opgevolgd worden (2,5 liter water voor een zak van 5 kg).

PAS OP: De toepasser moet tijdens het mengen het water zeer geleidelijk toevoegen voor een smeug, en vooral niet te vloeibaar product. Na de bereiding van het product moet voor toepassing een rusttijd van 20 min. gerespecteerd worden. Na de rusttijd water toevoegen (indien nodig)

AANBEVELINGEN VAN DE FABRIKANT

TEMPERATUUR



PROEF DE
GEBRUIKEN

TUSSEN 10° EN 25°

OPSLAG



DE ZAKKEN
IN EEN PERFECT DROGE

RUIMTE BEWAREN OP
KAMERTEMPERATUUR

Bewerking



ALTIJD DE KNIËN
BUIGEN EN NIET

NAAR VOREN BUIGEN

WATER



DE AANGERADEN
TOE TE VOEGEN
HOEVEELHEID WATER
NAUWKEURIG
OPVOLGEN.

VERVAARDIGD

IN FRANKRIJK



TOEPASSING

Het Argilus™ STUCWERK moet met een RVS spatel aangebracht worden. Het materiaal wordt door de fabrikant verkocht (S.A.S. Gillaizeau). Het STUCWERK moet met een dikte van maximaal 1 mm aangebracht worden. Voor een mooi eindresultaat zijn twee lagen nodig.

De eerste laag STUCWERK hoeft niet te glad afgewerkt te worden.

Na een droogtijd van ongeveer 4 uur kan de tweede laag met een plastic spatel beetje bij beetje aangebracht worden.

Het STUCWERK moet mooi compact afgewerkt worden voor een elegant eindresultaat.

DROOGTIJD: Volledig na ongeveer 48 uur.

ARGILUS BESCHERMENDE WAS NA VOLLEDIGE DROGING

Wanneer het ARGILUS kleiSTUCWERK volledig droog is (na ongeveer 48 uur), kan de beschermende was met een washand of doekje over het hele oppervlak aangebracht worden.

De beschermende was zal de kleur versterken, en het oppervlak beschermen.

www.ecobati.be